



FENNTARTÁSI- ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



Fenntartási és javítási útmutató

mosott zúzott- és folyami kavicsból készült Mixton burkolatokhoz

Fenntartási munkálatok

1. Idegen tárgyak és organikus anyagok eltávolítása gépileg fúvóberendezéssel, vagy ha szükséges magasnyomású mosó berendezéssel.
2. A használat első 3-4 hetében a nap UV sugárzása hatására az útburkolat felületi színe sárgás árnyalatot kap, és a kevésbé beépült szemcsedarabok megjelennek a burkolat felszínén.

A szabad szemcsék eltávolítása sepréssel megoldható.
3. A burkolat porózus szerkezete miatt a pórusokba por, termőföld, elhalt növényi részek tömörödhetnek bele, amely táptalajt nyújt a növényeknek. Ha azt tapasztaljuk, hogy a burkolat "kivirágzott" magasnyomású mosó berendezéssel eltávolítható.
4. A burkolat fagymentesítése meleg vízzel vagy CaCl_2 -vel (kalcium-klorid) történhet.
5. A burkolaton felhalmozódott hóréteget a mechanikai sérülések elkerülése végett műanyag hólapáttal kell eltávolítani.

Fém tárgyak vagy lapát használata tilos.



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



Javítások

1. A Mixton réteg leválasztása a teljes javítási területen.
Az elkerítendő Mixton fedőburkolat széleinek tiszta elvágása.
Amennyiben szükséges elegyengetni és tömöríteni az alapozást.
2. A Mixton burkolat alkotóinak összekeverése vakolatkeverőben.
3. Keverék betöltése és kész magasságban való elosztása.
4. A keverék tömörítése kézi döngölővel
5. 12 – 24 óra múlva a javított felület használatba vehető.